Buntlacke
Nr.410-490

Produktinformation - Technisches Merkblatt

430 450 460 410 470 480 406

Alchimea Buntlacke Nr. 410-490 sind glänzende Natur-Harz-Öl-Lacke für deckende Schlussanstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Eisenteilen innen und außen mit folgenden Eigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- gut deckend
- mit anorganischen Erd– und Mineralpigmenten
- sehr gutes Haftvermögen
- hohe Elastizität
- ohne Abgabe von giftigen Dämpfen
- volldeklariert
- sehr ergiebig: 0,1 l/m² und Anstrich
- Gebindegrößen und Verbrauch: 0,25 l = ca. 2,6 m²
  0,75 l = ca. 8 m²
  2,5 l = ca. 26 m²

bitte wenden

© Alchimea Natur-Manufaktur GmbH - Wellesweilerstraße 51 E - 66450 Bexbach
Telefon: 06826 525 98 10 - Fax: 06826 525 98 11
Mail: info@ alchimea.de - Internet: www.alchimea.de

Werkstoffart	Farbiger, glänzender Naturharz-Öl-Decklack für innen und außen
Verwendung/ Eigenschaften	Für deckende Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Eisenteilen, innen und außen,
Zusammen-setzung (Volldeklaration)	Leinöl-Standöl, Rizinen-Standöl, Holzöl-Standöl, Orangenöl und/oder Balsamterpentinöl (je nach Verfügbarkeit), Kalk-Colophonium, Colophonium-Glycerinester, Quellton, Trockner, sowie je nach Farbton Eisenoxide, Mineralpigmente, synthetisches Blaupigment.
Farbton	erhältliche Farbtöne: 410 Ocker 450 blau 470 Braun 420 Orange 460 Grün 480 Schwarz 430 Dunkelrot 405/406 Weiß (siehe gesondertes TM)
Gefahrklasse	UN Nr. 1263, VbF: A II (entzündlich)
Untergrund	Untergrund muss trocken, fest, chemisch neutral, sauber und fettfrei sein.
Anstrichaufbau	**Behandlung:** Verarbeitungstemperatur min. 12°C. Vor und während jedem Anstrich gut aufrühren. 1. Anstrich: Oberflächen (auch Holz, wenn nicht mit Holzlasur grundiert) zunächst mit verdünntem ***Alchimea Buntlack*** grundieren (= Lack + 15 % ***Alchimea Verdünnung Nr. 295***) 2. Anstrich: Nach Trocknung Buntlack streichen, rollen oder spritzen. Ggf. mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295*** verdünnen. Vorversuche durchführen. ggf. 3. Anstrich: bei Bedarf bzw. außen, nach Trocknung, wie 2. Anstrich.
Renovierung	Außenanstrich jährlich prüfen, bei beginnender Abwitterung den zu renovierenden Anstrich anschleifen, entstauben und nachlackieren.
Verdünnung	verarbeitungsfertig eingestellt; verdünnbar mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295***
Verbrauch	ca. 0,10 l/m² und Anstrich
Trocknung bei Normalklima	a) staubtrocken nach ca. 8 Std. b) trocken und überarbeitbar (2. und 3. Anstrich) nach jeweils ca. 24-48 Std. Beachten Sie längere Trocknungszeiten bei dicken Lackschichten, hoher Luftfeuchte bzw. niedrigen Temperaturen. c) Endhärte: nach 4-6 Wochen.
Werkzeug-reinigung	Pinsel und andere Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295*** reinigen. Danach mit ***Alchimea Pflanzenöl-Seife Nr. 715*** und heißem Wasser auswaschen.
Lagerung	Kühl aber frostfrei, trocken und verschlossen lagern. Lagerstabilität bei max. 18 °C im ungeöffneten Gebinde: ca. 2 Jahre
Sicherheits-hinweise	Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Produkt ist brennbar. Zündquellen fernhalten. ***Alle benutzten Lappen wegen Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle glatt ausgebreitet unbedingt im Freien trocknen lassen.*** Bei großflächiger Anwendung wegen des hohen Gehaltes an ätherischen Ölen und des hohen Sauerstoffverbrauchs bei der Trocknung besonders intensiv lüften.
Entsorgung	Flüssige Produktreste nicht ins Abwasser geben. Eingetrocknete Produktreste kompostieren oder zum Hausmüll geben.
Gebindegrößen	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l

Die Angaben auf diesem Merkblatt dienen der Information, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, die Produkte selbst auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Eine Verbindlichkeit folgt daher aus den Angaben nicht. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Stand: März 2022

© Alchimea Natur-Manufaktur GmbH - Wellesweilerstraße 51 E - 66450 Bexbach
Telefon: 06826 525 98 10 - Fax: 06826 525 98 11
Mail: info@ alchimea.de - Internet: www.alchimea.de