Weißlack

glänzend Nr. 405
seidenmatt Nr. 406

Alchimea Weißlack Nr. 405 und 406 ist ein glänzender bzw. seidenmatter Naturharz-Öl-Lack für deckende Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Eisenteilen innen, der glänzende Lack ist auch für außen geeignet. Beide haben folgende Eigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- gut deckend
- sehr gutes Haftvermögen
- hohe Elastizität
- ohne Abgabe von giftigen Dämpfen
- volldeklariert
- sehr ergiebig
- Gebindegrößen und Verbrauch: 0,1 l/m² und Anstrich
  0,25 l = ca. 2,6 m²
  0,75 l = ca. 8 m²
  2,5 l = ca. 26 m²

bitte wenden

© Alchimea Natur-Manufaktur GmbH - Wellesweilerstraße 51 E - 66450 Bexbach
Telefon: 06826 525 98 10 - Fax: 06826 525 98 11
Mail: info@ alchimea.de - Internet: www.alchimea.de

Werkstoffart	Weißer Naturharz-Öl-Decklack, glänzend (Nr. 405) bzw. seidenmatt (Nr. 406), für innen, glänzend auch für außen
Verwendung/ Eigenschaften	Für deckende Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Eisenteilen, innen; glänzend (Nr. 406) auch für außen.
Zusammen-setzung (Volldeklaration)	Titandioxid, Orangenöl, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Rizinen-Standöl, Kalk-Colophonium, Colophonium-Glycerinester, Quellton, Trockner
Farbton	weiß, glänzend oder seidenmatt
Gefahrklasse	UN Nr. 1263; VbF: A II (entzündlich),
Untergrund	Untergrund muss trocken, fest, chemisch neutral, sauber und fettfrei sein.
Anstrichaufbau	**Vorbehandlung:** Optimale Ergebnisse auf **Holz (!)** bei Grundierung mit verdünnter ***Alchimea Holz-Lasur weiß Nr. 250*** (= Lasur + 20 % ***Alchimea Verdünnung Nr. 295***) **Behandlung:** Verarbeitungstemperatur min. 12°C. Vor und während jedem Anstrich gut aufrühren. 1. Anstrich: Oberflächen (auch Holz, wenn nicht mit Holzlasur grundiert) zunächst mit verdünntem ***Alchimea Weißlack Nr. 405*** bzw. ***Nr. 406*** grundieren (= Lack + 15 % ***Alchimea Verdünnung Nr. 295***) 2. Anstrich: Nach Trocknung Weißlack streichen, rollen oder spritzen. Ggf. mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295*** verdünnen. Vorversuche durchführen. ggf. 3. Anstrich: bei Bedarf bzw. außen, nach Trocknung, wie 2. Anstrich.
Renovierung	Außenanstrich jährlich prüfen, bei beginnender Abwitterung den zu renovierenden Anstrich anschleifen, entstauben und nachlackieren.
Verdünnung	verarbeitungsfertig eingestellt; verdünnbar mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295***
Verbrauch	ca. 0,10 l/m² und Anstrich
Trocknung bei Normalklima	a) staubtrocken nach ca. 8 Std. b) trocken und überarbeitbar (2. und 3. Anstrich) jeweils nach ca. 24-48 Std. Beachten Sie längere Trocknungszeiten bei dicken Lackschichten, hoher Luftfeuchte bzw. niedrigen Temperaturen. c) Endhärte: nach 4-6 Wochen.
Werkzeug-reinigung	Pinsel und andere Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295*** reinigen. Danach mit ***Alchimea Pflanzenöl-Seife Nr. 715*** und heißem Wasser auswaschen.
Lagerung	Kühl aber frostfrei, trocken und verschlossen lagern. Lagerstabilität bei max. 18 °C im ungeöffneten Gebinde: ca. 2 Jahre
Sicherheits-hinweise	Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Produkt ist brennbar. Zündquellen fernhalten. ***Alle benutzten Lappen wegen Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle glatt ausgebreitet unbedingt im Freien trocknen lassen.*** Bei großflächiger Anwendung wegen des hohen Gehaltes an ätherischen Ölen und des hohen Sauerstoffverbrauchs besonders intensiv lüften.
Entsorgung	Flüssige Produktreste nicht ins Abwasser geben. Eingetrocknete Produktreste kompostieren oder zum Hausmüll geben.
Gebindegrößen	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l

Die Angaben auf diesem Merkblatt dienen der Information, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, die Produkte selbst auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Eine Verbindlichkeit folgt daher aus den Angaben nicht. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Stand: Mai 2022

© Alchimea Natur-Manufaktur GmbH - Wellesweilerstraße 51 E - 66450 Bexbach
Telefon: 06826 525 98 10 - Fax: 06826 525 98 11