

Produktinformation - Technisches Merkblatt



Alchimea Hartwachs Nr. 230 ist ein leicht aufzutragendes, cremiges Natur-Wachs für vorgeölte Flächen mit folgenden Eigenschaften:

- bietet sehr guten Oberflächenschutz
- ergibt eine sehr tastsympathische Oberfläche
- sehr ergiebig: ca. 0,015 l /m²
- lösemittelfrei
- volldeklariert
- Gebindegrößen und Verbrauch:
 - 0,275 l = 18 m²
 - 0,75 l = 49 m²
 - 2,5 l = 165 m²

bitte wenden

Werkstoffart	lösemittelfreies Natur-Hartwachs für innen.
Verwendung/ Eigenschaften	schnell trocknendes Natur-Hartwachs zur Folgebehandlung von geölten Oberflächen aus Holz, Kork, Naturstein und Ton im Innenbereich. Bei Naturstein und Ton unbedingt Vorversuche durchführen.
Zusammensetzung (Volldeklaration)	Carnaubawachs, Bienenwachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinen-Standöl, Holzöl-Standöl, Trockner.
Farbton	transparent; wirkt farbtonvertiefend; bitte Vorproben durchführen
Gefahrklasse	entfällt
Untergrund	Untergrund muss trocken, fest, chemisch neutral, saugfähig, sauber und fettfrei sein.
Beschichtungsaufbau	<p>Vorbehandlung: Die Holzoberfläche sollte bereits geölt sein; ansonsten vorher 1-2 Mal mit Alchimea Hartöl Nr. 210 nach Vorschrift vorbehandeln.</p> <p>Behandlung: Verarbeitungstemperatur min. 12°C.</p> <p>Fußböden: Mit Federspachtel dünn aufziehen. Dabei in ca. 5 m²-Schritten vorgehen. Sofort danach Überstand - möglichst maschinell - z.B. mit Einscheibenmaschine (weißes Pad) - fein verteilen. Nach 5-10 Minuten Trockenzeit mit frischem, weißem Pad vorpolieren. Nach 1-2 Stunden den gesamten Boden mit frischem, weißem Pad auspolieren. Zur Unterstützung des Trocknungsvorgangs intensiv lüften und Sicherheitshinweise (benutzte Pads!!!) beachten! (Eine passende Maschine können wir Ihnen verleihen)</p> <p>Den Boden danach ca. 15 Stunden extrem schonen. Höchstens mit Filzschuhen (auch nicht mit Strümpfen - Fußwärme!) betreten.</p> <p>Möbel: Mit Lappen (nur auf den Außenseiten der Möbel) auftragen und nach ca. 5-10 Minuten mit einem neuen Lappen trockenreiben bzw. auspolieren. Zur Unterstützung des Trocknungsvorgangs intensiv lüften und Sicherheitshinweise (benutzte Lappen!!!) beachten! Bis zum Erreichen der Endhärte extrem schonen (siehe Trocknung)!</p> <p>Folgebehandlung: Kann nach 3 bis 10 Stunden mit einem weißen Pad nachpoliert werden.</p> <p>Unterhaltung: Die Haltbarkeit der Wachsschicht wird durch regelmäßige Pflege mit Alchimea Selbstglanzwachs Nr. 711 erheblich verlängert. Bei der Unterhaltsreinigung nur feucht, aber nicht nass mit Alchimea Pflanzenöl-Seife Nr. 716 wischen! Microfasertücher sind dabei zu vermeiden. Starke, anhaftende Verschmutzungen mit Alchimea Wachsreiniger Nr. 740 entfernen und die Oberfläche an diesen Stellen wieder neu aufbauen.</p>
Renovierung	Strapazierte (verschmutzte und beschädigte) Oberflächen mit Alchimea Wachsreiniger Nr. 740 grundreinigen; bei größeren Flächen dazu Einscheibenmaschine einsetzen. Evtl. Schäden verschleifen; mit Alchimea Hartöl Nr. 210 nachölen und mit Alchimea Hartwachs Nr. 230 nach Vorschrift neue Wachsschicht aufbauen.
Verbrauch	ca. 0,015 l/m ²
Trocknung bei Normalklima	<p>a) staubtrocken ca. 20-30 Minuten nach der Politur</p> <p>b) trocken, nachpolierbar nach 3-5 Std.</p> <p>Unbedingt intensiv lüften, da zur Trocknung Sauerstoff benötigt wird! Bei Verarbeitung und Trocknung tritt ein typischer Geruch auf.</p> <p>c) begehbar nach ca. 48 Stunden</p> <p>Danach ca. 4 Wochen lang die Oberfläche vor Nässe und starker Verschmutzung schützen und keinesfalls vorher vollflächig feucht wischen!</p>
Werkzeugreinigung	Federspachtel und andere Werkzeuge sofort nach Gebrauch trocken abreiben. Angetrocknete Reste mit Alchimea Verdünnung Nr. 295 lösen und mit trockenem Tuch nachwischen. Alle benutzten Lappen, Pads u. ä. erst nach vollständiger Trocknung entsorgen (siehe Sicherheitshinweise)!
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken und verschlossen lagern. Lagerstabilität bei max. 18 °C im ungeöffneten Gebinde: ca. 2 Jahre.
Sicherheitshinweise	Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Alle benutzten Lappen, Pads u. ä. wegen Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle unbedingt sofort glatt ausgebreitet unbedingt im Freien trocknen lassen. Auf ausreichenden Hautschutz und Luftwechsel achten. Bei großflächiger Anwendung wegen des hohen Sauerstoffverbrauchs bei der Trocknung besonders intensiv lüften (querlüften)!
Entsorgung	Eingetrocknete Produktreste kompostieren oder zum Hausmüll geben.
Gebindegrößen	0,275 l; 0,75 l; 2,5 l

Die Angaben auf diesem Merkblatt dienen der Information, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, die Produkte selbst auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Eine Verbindlichkeit folgt daher aus den Angaben nicht. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Stand: Mai 2022